

Montavimo instrukcija




Degmeda

Montavimo instrukcija
„Degmeda“ ugnimi grūdinta mediena yra montuojama labai panašiai kaip ir kitų rūšių medienos dailylentės.

Dailylenčių tvirtinimas

Iliustracijoje yra vaizduojamos horizontalios dailylentės ir vertikalios lentjuostės.



Dailylenčių tvirtinimas

Iliustracijoje vaizduojamos vertikalios dailylentės ir horizontalios lentjuostės.



Sezoninis montavimas

Vasarą, kai sausa ir karšta, medinės dailylentės natūraliai traukiasi, o žiemą, esant lietai – plečiasi.



Montuodami esant drėgnam orui žiemą, kai mediena yra drėgna ir vėliau gali susitraukti, **dailylentes montuokite tvirtai**, vieną šalia kitos.



Esant karštam orui, kai mediena labai sausa, **palikite nedidelį tarpelį**, kad dailylentės galėtų plėstis.

Varžtų išdėstymo rekomendacijos



Dailylenčių išdėstymas


Vertikalčiai



Horizontalčiai



Įstrižai



Varžtai

Tvirtinimas

Varžtai turi būti sukami iš viršaus, neleidžiant varžto galvutei įsiskverbti į apanglėjusį paviršių. Dailylentės komplektuojamos su jūrinės klasės nerūdijančiojo plieno varžtais, kurių galvutės yra mažos ir juodos, todėl tvirtinimo detalių beveik nesimato. Viename tvirtinimo taške turi būti naudojami 2 varžtai (~ 40 varžtų viename kv. metre). Šių varžtų ilgis priklauso nuo lentjuosčių, prie kurių tvirtinamos dailylentės, gylio.

Atstumai tarp varžtų




Tvirtinama po 2 varžtus kas 500–600 mm

Varžtai
Naudojami tik nerūdijančiojo plieno varžtai

Varžtų dydis
42 mm ilgio varžtai
18–20 mm lentelei

Varžtų sukimo gylis

Pasirūpinkite, kad varžto galvutės padėtis būtų tinkama.



Kilus klausimų, prašome susisiekti su mumis toliau nurodytais kontaktais

info@degmeda.eu / +370 627 36 363

UGNIMI GRŪDINTA MEDIENA

Ilgaamžiškumo garantas

