

Degmeda medienos kokybės aprašas

A/B ir C klasės. Redakcija 2026-09-18.

1 Taikymas ir vertinimas

Šis aprašas nustato pristatomų medinių apdailos lentų A/B ir C klasių išvaizdos ir apdirbimo kriterijus. Jis taikomas su Užsakymu suderintai produkcijai. Vertinamas matomas paviršius ir po montavimo matomos briaunos. Nematomos pusės ypatybės negali trukdyti montuoti, silpninti tvirtinimo vietų ar pabloginti matomos apdailos.

Šakos dydis yra didžiausio ir mažiausio jos skersmens aritmetinis vidurkis. Procentinės ribos skaičiuojamos nuo viso lentos pločio. „Pavieniai atvejai“ reiškia ne daugiau kaip vieną atitinkamo požymio atvejį bet kuriame vieno metro ruože, jeigu nenurodyta kitaip. Natūralūs rašto ir atspalvio skirtumai savaime klasės nekeičia; spalva ir apdaila turi atitikti Užsakymą, o sutarto etalono reikšmė nustatoma sutartyje.

2 Kokybės kriterijai

Požymis	A/B klasė	C klasė
Sveikos suaugusios šakos	Iki $\frac{1}{4}$ lentos pločio; pavieniais atvejais iki $\frac{1}{2}$ pločio. Leistino dydžio sveikų suaugusių šakų skaičius neribojamas.	Dydis neribojamas, jei šaka tvirtai laikosi, lenta tinkama montuoti ir naudoti.
Negyvos, žieve apgaubtos ar iš dalies suaugusios šakos	Iki $\frac{1}{4}$ pločio; turi tvirtai laikytis, neklibėti, neiškristi ir neturėti puvinio.	Iki $\frac{1}{3}$ pločio; be puvinio. Klibančioms šakoms taikoma atskira eilutė.
Klibančios, galinčios iškristi šakos	Neleidžiamos.	Pavienės iki 15 mm, jei netrukdo montuoti ir nepažeidžia tvirtinimo vietos.
Supuvusios ar pūvančios šakos	Neleidžiamos jokio dydžio ir jokioje vietoje.	Neleidžiamos jokio dydžio ir jokioje vietoje.
Šakų skylės matomame paviršiuje	Pavienės iki 15 mm.	Viena iki $\frac{1}{3}$ pločio; skylių skersmenų suma bet kuriame vieno metro ruože iki 50 mm.
Iš dalies iškritusios šakos	Pavienės iki 20 mm matomame paviršiuje.	Iki 35 mm, ne daugiau kaip viena bet kuriame vieno metro ruože.
Skylių ir ištrupėjimai paslėptose vietose	Leidžiami nematomoje pusėje ar uždengiamose briaunose, jei visiškai paslėpiami ir nesilpnina jungties ar tvirtinimo.	Leidžiami, jei lenta tinkama montuoti ir naudoti.

Įtrūkimai pačiose šakose	Leistino dydžio tvirtos šakos įtrūkimas savaime nėra neatitiktis; šaka negali klibėti ar trupėti.	Leidžiami, jei lenta tinkama naudoti.
Smulkūs nekiauriniai paviršiaus įtrūkimai	Pavieniai leidžiami.	Leidžiami, jei nepažeidžia vientisumo ir montavimo galimybių.
Galiniai įtrūkimai	Kiekviename gale iki dvigubo lentos pločio.	Kiekviename gale iki ¼ lentos ilgio.
Kiauriniai paviršiaus įtrūkimai, išskyrus leistinus galinius	Neleidžiami.	Pavieniai iki 1 mm pločio ir 300 mm ilgio, jei nesiekia tvirtinimo vietų ir lenta neskyla į dalis.
Sakų kišenės	Atsivėrusios iki 10 mm pločio ir 60 mm ilgio. Uždarų ne daugiau kaip 6 bet kuriame vieno metro ruože.	Leidžiamos, jei netrukdo montuoti ir naudoti.
Nuobėgos	Tik nematomoje pusėje: iki ¼ pločio ir ¼ storio, jei sumontavus nematomos ir netrukdo jungčiai bei tvirtinimui.	Nematomoje pusėje iki ½ pločio ir ½ storio. Matomoje iki 2 mm pločio ir ¼ ilgio, jei lenta tinkama montuoti.
Įaugusi žievė	Pavienė, tvirtai besilaikanti ir be puvinio.	Leidžiama, jei netrukdo naudoti ir nėra susijusi su puvinio.
Puvinys bet kurioje lentos dalyje	Neleidžiamas.	Neleidžiamas.
Pamėlynavimas	Neleidžiamas.	Iki 50 % vertinamo paviršiaus ploto, jei nėra puvinio.
Kitos dėmės be puvinio	Pavieniais atvejais iki 10 % matomo paviršiaus ploto.	Leidžiamos.
Vabzdžių pažeidimai	Neleidžiami.	Seni paviršiniai iki 10 % paviršiaus ploto, jei nesilpnina lentos. Aktyvus užkrėtimas neleidžiamas.
Šerdis	Leidžiama.	Leidžiama.
Išlinkimas ir susisukimas	Tik tiek, kiek netrukdo tinkamai montuoti ir suformuoti numatyto profilio jungčių.	Leidžiami didesni nuokrypiai, tačiau lentą turi būti galima tinkamai sumontuoti nesulaužant.

Paviršiaus apdirbimas	Nedidelis šiurkštumas ties šakomis, smulkūs grioveliai ir pavieniai briaunų pažeidimai iki 10 mm, jei netrukdo montuoti ir nepablogina jungties.	Ryškesni trūkumai iki 10 % matomo paviršiaus ir matomų briaunų ploto, jei lenta tinkama naudoti.
Paviršiaus sluoksnio atšokimas	Pavieniais atvejais iki 2–3 mm gylio, be laisvai atsiskiriančių atplaišų.	Iki 10 % matomo paviršiaus ploto, jei nepažeidžia vientisumo.
Matmenys ir profilis	Storiui ± 6 mm, pločiui ± 10 mm nuo nominalių užsakymo matmenų, jei Užsakyme nesusitarta kitaip.	Storiui ± 6 mm, pločiui ± 10 mm nuo nominalių užsakymo matmenų, jei Užsakyme nesusitarta kitaip.

Lentos profilis ir ilgis turi atitikti Užsakymo specifikaciją bei atskirai sutartas tolerancijas. Leistini matmenų nuokrypiai nepanaikina reikalavimo, kad lentą būtų galima tinkamai sumontuoti. Lentelėje nurodyti paviršiaus ploto procentai nėra C klasės lentų kiekio tolerancija.

3 Lentos priskyrimas klasei

A/B lenta turi atitikti visus taikomus A/B kriterijus. Jei bent vienas jų viršijamas, tačiau tenkinami visi C kriterijai, lenta priskiriama C klasei. Net C kriterijų neatitinkanti lenta laikoma netinkama tiekti pagal šį aprašą ir negali būti įtraukta į leidžiamą C toleranciją. Pristatymo metu supuvusios šakos ir puvinys neleidžiami nepriklausomai nuo jų masto; papildomos garantijos taikymo kriterijai šio draudimo nekeičia.

4 C klasės kiekio tolerancija

- 4.1. Kiekvienoje A/B klasės Užsakymo pozicijoje leidžiama ne daugiau kaip 10 % C klasės lentų pagal faktiškai pristatytų lentų vienetų skaičių, ne pagal tiesinius ar kvadratinus metrus. Jei Užsakyme aiškiai nurodyta C klasė, visa ta pozicija vertinama pagal C kriterijus ir jai A/B pozicijos 10 % riba netaikoma.
- 4.2. Atskira pozicija yra vienodo profilio, medienos rūšies, storio, pločio, ilgio ir spalvos arba apdailos lentų grupė. Pasikeitus bent vienam požymiui, tolerancija skaičiuojama atskirai.
- 4.3. C klasės lentų skaičius pozicijoje dalijamas iš visų tos pozicijos lentų skaičiaus ir dauginamas iš 100 %. Rezultatas negali viršyti 10 %. Leistinas kiekis apvalinamas žemyn iki sveiko lentų skaičiaus: iš 100 leidžiama 10, iš 75 – 7, iš 20 – 2, iš 9 – 0 C klasės lentų.
- 4.4. Į ribą įskaičiuojamos visos C lentos dėl visų priežasčių kartu. Viena lenta skaičiuojama vieną kartą, net jei turi kelis požymius. Skirtingų pozicijų kiekiai nesumuojami; nepanaudota tolerancija neperkeliamą. Supuvusios šakos, puvinys ir kiti C neleistini defektai negali būti pateisinami tolerancija.

5 Patikra ir neatitikčių sprendimas

Patikra ir pranešimas atliekami pagal pardavimo sutartį. Pirminė atrankinė patikra savaime nepatvirtina galutinio visos pozicijos klasių santykio. Kiekviena lenta tikrinama prieš montavimą; įtarus 10 % ribos viršijimą, visa atitinkama pozicija išrūšiuojama ir suskaičiuojama. Ginčijamos lentos nemontuojamos ir išsaugomos apžiūrai.

C lentos, viršijančios leistiną konkrečios A/B pozicijos kiekį, ir visos net C kriterijų neatitinkančios lentos yra tiekimo neatitiktis. Sprendimo būdai nustatyti sutartyje. Pripažintiems garantiniams defektams 10 % tolerancija netaikoma. Aprašas taikomas Užsakymams, kuriuose jis nurodytas kaip sutarta kokybės specifikacija.